

FUNCSTER™ 牌号

2023.10.01

项目	单位	牌号	LR21V	LR22W	LR23C	LR24A	
		测试方法	玻璃纤维: 10%	玻璃纤维: 20%	玻璃纤维: 30%	玻璃纤维: 40%	
密度	—	ISO1183	0.96	1.04	1.12	1.22	
拉伸屈服强度	MPa	ISO527	61	115	165	192	
弯曲模量	MPa	ISO178	2,700	4,600	6,500	8,700	
弯曲强度			105	160	205	260	
夏比冲击强度	Notched	kJ/m ²	ISO179/1eA	16	30	46	60
热变形温度	1.8MPa	degC	ISO75	158	161	162	162
注塑成型收缩率 (2mmt)	MD	%	本公司测试法	0.5	0.3	0.2	0.2
	TD			1.0	0.7	0.6	0.5

- 本表的数据是在我司一定条件下测定，并不代表规格数值，请将此作为参考物性使用。
- 关于用途的适合性，请在最终产品进行确认。