

**WAYMAX™ 牌号**

2023.10.1

		牌号	MFX8	MFX6	MFX3	EX6000	EX4000
项目	单位	测试方法					
MFR	g/10min	ISO 1133	1.3	2.8	8.0	2.9	6.0
密度	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
熔融张力 @ 230degC	g	本公司测试法	25	17	6	9	5
弯曲模量	MPa	ISO 178	2,200	2,250	2,200	1,800	1,750
弯曲强度			58	60	58	49	48
拉伸模量	MPa	ISO 527-1	2,050	2,050	2,050	1,700	1,650
拉伸屈服强度			41	41	40	35	34
拉伸破坏伸长率	%		10	20	20	100	100
夏比冲击强度 23degC	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	4.0	4.0	4.0	10	9.0
夏比冲击强度 0degC			1.5	1.0	1.0	4.5	4.0
洛氏硬度 (R-尺度)	---	ISO 2039-2	100	100	100	90	100
热变形温度(0.45MPa)	degC	ISO 75	120	120	120	110	110
热变形温度(1.80MPa)	degC		65	65	65	60	60
PL confirmation certificate for food applications (JPN)			Approved	Approved	Approved	Approved	Approved

- 本表的数据是在我司一定条件下测定，并不代表规格数值，请将此作为参考物性使用。
- 关于用途的适合性，请在最终产品进行确认。